Aide à la transformation des polymères L-20 pour Pe Aide à la transformation de l'acrylique Dl Aide à la transformation des tuyaux en plastique

Spécifications :

Prix	Contact us
Origine géographique	China
Quantité minimale de commande	1
Conditions de paiement	T/T,L/C,D/P
Détails de livraison	3days--7days

Présentation détaillée :

Aide à la transformation de l'acrylique L-20

Description

L-20 est principalement destiné à favoriser la fusion du composé PVC sans affecter les propriétés optiques des produits en PVC transparent. Il peut être utilisé pour tous les types de produits en PVC, en particulier pour les produits en PVC transparent, tels que les films, les feuilles, les bouteilles et autres produits en PVC transparent.

Propriété de la clé

Fusion plus rapide
Excellente transparence pour les produits finis en PVC
Bonne brillance de surface

Index des produits

Spécifications	Unité	Norme d'essai	L-20
Aspect	--	--	Poudre blanche
Densité en vrac	g/cm3	GB/T 1636-2008	0.45±0.10
Résidu de tamisage (30 mesh)	%	GB/T 2916	?2.0
Teneur en substances volatiles	%	ASTM D5668	?1.30
Viscosité intrinsèque (?)	--	GB/T 16321.1-2008	3.00±0.20

Comparaison des propriétés de fusion

Ingrédients	1#	2#
	Contrôle	L-20
PVC (K-57)	100.00	100.00
Stabilisateur d'étain	0.80	0.80
Lubrifiant int. LU-60	1.00	1.00
Lubrifiant ext. LU-74	0.50	0.50
Modificateur d'impact MBS	5.00	5.00

Adjuvant de traitement transparent L-20	--	1.00
Adjuvant de fabrication transparent Concurrent "K	--	--

Formulation de base pour l'essai de fusion

Propriété optique

Comparaison de la transparence (Norme de test : ASTM-D1003-00)

Type de spécification	Transmittance (%)	Haze (%)
1# Contrôle	90.2	3.24
2# L-20	89.1	5.95
3# Concurrent "K	88.8	6.32

Gloss comparison Test condition: 45°

Type	Brillance de la feuille extrudée en PVC
1# Contrôle	11.3
2# L-20	34.5
3# Concurrent "K	33.9

Paquet

20kg/sac avec sac PP et intérieur PE ou sac en papier kraft.
550kg/sac Sac tissé.

Stockage

Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec.
La durée de conservation est de deux ans, il peut encore être utilisé s'il est qualifié par une inspection après la durée de conservation.