

Auxiliar de Processamento Acrílico P-175

Auxiliar de Processamento Acrílico P-175 PVC

Para Perfil de Folha de Filme Transparente

Especificações :

| | |
|------------------------|--------------|
| Preço | Contact us |
| Local de origem | China |
| Quantidade Min.Order | 1 |
| Condições de pagamento | T/T,L/C,D/P |
| Detalhe da Entrega | 3days--7days |

Introdução detalhada :

Auxiliar de Processamento Acrílico P-175

Descrição

P-175 é um auxiliar geral de processamento de PVC que é usado para promover a fusão e a resistência ao derretimento do composto de PVC.

Propriedade chave

Melhorar a liberação de metal sem influência na fusão

Melhorar a estabilidade térmica

Melhorar a capacidade de fluxo de fusão

Melhorar o brilho da superfície

Índice de produtos

| Especificação | Unidade | Padrão de teste | P-175 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Aparência | -- | -- | Pó branco |
| Densidade a granel | g/cm ³ | GB/T 1636-2008 | 0.45±0.10 |
| Resíduos de peneira (30 malhas) | % | GB/T 2916 | ?1.0 |
| Conteúdo volátil | % | ASTM D5668 | ?1.30 |
| Viscosidade intrínseca (?) | -- | GB/T 16321.1-2008 | 1.0-1.5 |

Armazenamento

O produto deve ser armazenado em ambientes frescos e secos.

O prazo de validade é de dois anos, ele ainda pode ser utilizado se qualificado pela inspeção após o prazo de validade.

Pacote

20kg/saco com saco PP e saco de papel PE interno ou Kraft.

550kg/saco Saco de tecido.