Auxiliar de processamento de polímero P-20 para Pe Auxiliar de processamento acrílico Dl Auxiliar de processamento para tubos de plástico

Especificações :

Preço	Contact us
Local de origem	China
Quantidade Min.Order	1
Condições de pagamento	T/T,L/C,D/P
Detalhe da Entrega	3days--7days

Introdução detalhada :

Auxiliar de processamento acrílico P-20

Descrição

P-20 é principalmente para promover a fusão do composto de PVC sem afetar a propriedade ótica dos produtos transparentes de PVC. Ele pode ser usado para todos os tipos de produtos de PVC, especialmente para produtos de PVC transparente, como filme de PVC transparente, folha, garrafa e assim por diante.

Propriedade chave

Fusão mais rápida
Excelente transparência para produtos acabados em PVC
Bom brilho superficial

Índice de produtos

Especificação	Unidade	Padrão de teste	P-20
Aparência	--	--	Pó branco
Densidade a granel	g/cm3	GB/T 1636-2008	0.45±0.10
Resíduo de peneira (30 mesh)	%	GB/T 2916	?2.0
Conteúdo volátil	%	ASTM D5668	?1.30
Viscosidade intrínseca (?)	--	GB/T 16321.1-2008	3.00±0.20

Comparação de propriedades de fusão

Ingredientes	1#	2#
	Control	P-20
PVC (K-57)	100.00	100.00
Estabilizador de estanho	0.80	0.80
Lubrificante Int. LU-60	1.00	1.00
Lubrificante Ext. LU-74	0.50	0.50
Modificador de impacto MBS	5.00	5.00

Ajuda transparente ao processamento P-20	--	1.00
Ajuda transparente ao processamento Concorrente "K	--	--

Formulação básica para teste de fusão

Propriedade ótica

Comparação de transparência (Padrão de teste: ASTM-D1003-00)

Tipo de Especificação	Transmitância (%)	Perigo (%)
1# Controle	90.2	3.24
2# P-20	89.1	5.95
3# Concorrente "K	88.8	6.32

Comparação de brilho Condição de teste: 45°

Tipo	Lustro de chapa extrudada de PVC
1# Controle	11.3
2# P-20	34.5
3# Concorrente "K	33.9

Pacote

20kg/saco com saco PP e saco de papel PE interno ou Kraft.
550kg/saco Saco de tecido.

Armazenamento

O produto deve ser armazenado em ambientes frescos e secos.
O prazo de validade é de dois anos, ele ainda pode ser utilizado se qualificado por inspeção após o prazo de validade.