Auxiliares de processamento de PVC Ácido acrílico P-125 Modificador de impacto acrílico

Especificações :

Preço	Contact us
Local de origem	China
Quantidade Min.Order	1
Condições de pagamento	T/T,L/C,D/P
Capacidade de fornecimento	1000
Detalhe da Entrega	3days--7days

Introdução detalhada :

Auxiliar de processamento acrílico P-125

Descrição

A ajuda de processamento acrílico P-125 é usada para promover a fusão do composto de PVC. Pode ser amplamente utilizado para produtos de PVC rígido, tais como perfil de PVC, tubos de PVC, conexões de tubos de PVC, etc. É o contratipo do K-125.

Propriedade chave

Promover a fusão do composto de PVC
Melhorar o brilho superficial dos produtos acabados em PVC

Peso molecular

Peso molecular médio (Mw, X104)	343.5	338.2
Peso molecular médio (Mn, X104)	71.56	70.65
Mw/Mn	4.80	4.79

Índice de produtos

Especificação	Unidade	Padrão de teste	P-125
Aparência	--	--	Pó branco
Densidade a granel	g/cm3	GB/T 1636-2008	0.50± 0.10
Resíduo de peneira (30 mesh)	%	GB/T 2916	?1.0
Conteúdo volátil	%	ASTM D5668	1.0±0.3
Viscosidade intrínseca (?)	--	GB/T 16321.1-2008	4.30-5.00

Comparação de gloss

Condição de teste: 45°

Tipo	Lustro de chapa extrudada de PVC
1# Controle	17.1
2# P-125	30.2

Pacote

20kg/saco com saco PP e saco de papel PE interno ou Kraft.
550kg/saco Saco de tecido.

Para 20FCL container, podemos carregar 11,2mt com paletes ou 14mt sem paletes.
Para contêiner 40FCL, podemos carregar 22,4mt com pallets ou 26mt sem pallets.